

ArcelorMittal Sestao **de un vistazo**



Producto		Bobina Negra / Aplanada / Decapada		Unidad compacta			Decapado		
Peso de la bobina		Diametro interno		Espesor (mm)	1 - 15	*845-985: Restricciones comerciales	Espesor (mm)	Min	Max
10 - 20 kg / mm ancho, máx. 28 Tn		Bobina negra: 760 mm	Bobina decap: 508 / 610 mm	Ancho (mm)	845* - 1550			1	4
Grados industriales (espesor mínimo factible indicados al lado)				Aceros avanzados en desarrollo			Decapado		
Aceros para embutición / relaminación		Aceros estructurales		Alto microaleados	Entrada pedidos		Aplanado Bajo Tensión, Acido clorhídrico		
DD11	1	S235JR / J0 / J2	1,1 (hasta 1500x1,5)	S600MC	e min 1,9 mm	Bajo consulta	Opcional: Bordes cizallado y aceitado		
DD12	1,2	S275JR / J0	1,1 (hasta 1500x1,5)	S700MC	e min 2 mm	Bajo consulta	Tolerancias dimensionales		
DD13	1,2	S355JR	1,7	ArcelorMittal FCE gama Armstrong de microaleados			Según EN 10051		
Aceros microaleados		S355J2 / S355K2		Amstrong 280 / 315 / 355 / 390 / 420 / 460 / 500 / 550 MC			Espesor (mm)	3/4, 2/3, 1/2 hasta 1 / 3 EN	
S280MC	1,1 (hasta 1500x1,5)	Aceros para tubos y tuberías (API 5L / EN)		Características más estrechas, resiliencia en esp. Alto			Ancho (mm)	Menos u otros (bajo consulta)	
S315MC	1,1 (hasta 1500x1,5)	Grade B / L245MB		Aceros multifases				Bordes brutos	0 - 20
S355MC	1,1 (hasta 1500x1,5)	X42 / L290MB		DP600 e min 1,5 mm Bajo consulta			Bordes cizallado	0 - 5	
S420MC	1,35 (hasta 1500x2)	X52 / L360MB		Acero para esmaltado dos caras			Orientado al cliente		
S460MC	1,5	X60 / L415MB		S420EK e min 2 mm Bajo consulta			ArcelorMittal Sestao es una planta de alto servicio y desarrolla calidades bajo peticiones del cliente		
S500MC	1,5	X65 / L450MB		<p>Vista general de ArcelorMittal Sestao</p>					
S550MC	1,9	X70 / L485MB							
Aceros medio/alto carbono para relaminación y (Estriada / Lagrimada)									
C15E	1,5	S235J							
C22E	2	Aceros resistente a la intemperie							
C35E	2	S355J2W / S355J0W							
C40E	2	Acero para recipientes a presión							
C45E	2	P235GH / P265GH							
C50E	2	Aceros eléctricos (semi-procesado)							
C55E	2	Low Si(FM1)/ High Si(FM:							
C60E	2	Acero para esmaltado una cara							
C67S	2	S300EK							
Oferta especial de ArcelorMittal Sestao									
Decapado y aplanado	Aceros UF (Ultra Fino)	Planitud mejorada (2 / 3 EN), tolerancia de espesor							
Aplanado	Aceros UD (Uso Directo)	1 / 2 EN y galvanizado CI-1 incluido							
*Color usado en esta página como indicador		Disponible en oferta UF y UD							